


 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

<b>(51) Internationale Patentklassifikation <sup>4</sup> :</b> <b>C08F 220/28, 246/00</b> <b>C09D 3/80</b>	<b>A1</b>	<b>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 85/ 04665</b>  <b>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:</b> 24. Oktober 1985 (24.10.85)
<b>(21) Internationales Aktenzeichen:</b> PCT/DE85/00092 <b>(22) Internationales Anmeldedatum:</b> 27. März 1985 (27.03.85)  <b>(31) Prioritätsaktenzeichen:</b> P 34 12 534.5 <b>(32) Prioritätsdatum:</b> 4. April 1984 (04.04.84) <b>(33) Prioritätsland:</b> DE  <b>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):</b> BASF FARBEN + FASERN AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Am Neumarkt 30, D-2000 Hamburg 70 (DE).  <b>(72) Erfinder;und</b> <b>(75) Erfinder/Anmelder (nur für US) :</b> JUNG, Werner [DE/DE]; Uhrwerkerstrasse 65, D-4715 Ascheberg (DE). KLESSE, Christoph [DE/DE]; Eschkopfstrasse 4, D-6703 Limburghof (DE). SIEVERS, Axel [DE/DE]; Tulpenweg 55-57, D-4400 Münster (DE).		<b>(74) Anwalt:</b> BASF FARBEN + FASERN AG; Ressort Lacke und Farben, Patentabteilung, Max-Winkelmann-Strasse 80, Postfach 61 23, D-4400 Münster (DE).  <b>(81) Bestimmungsstaaten:</b> AU, BR, DK, JP, NO, US.  <b>Veröffentlicht</b> <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>
<b>(54) Title:</b> ACRYLIC COPOLYMER CONTAINING HYDROXYL GROUPS, PROCESS FOR THE PREPARATION THEREOF AND COATING BASED ON SAID ACRYLIC COPOLYMER  <b>(54) Bezeichnung:</b> HYDROXYLGRUPPENHALTIGES ACRYLATCOPOLYMERISAT, VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG UND ÜBERZUGSMITTEL AUF BASIS DES ACRYLATCOPOLYMERISATS  <b>(57) Abstract</b>  Acrylic copolymer containing hydroxyl groups and comprised partially of monomers having at least two double bonds, and process for the preparation of the acrylic copolymer. Also disclosed are coatings containing acid hardenable binding agents, organic solvents as well as optionally pigments, fillers and other auxiliary substances and additives, coatings which contain as main binding agent the acrylic copolymer with hydroxyl groups and an alkylated melamine formaldehyde resin. Also disclosed are coatings which contain, as main binding agent, the acrylic copolymer with hydroxyl groups and one or a plurality of different polyfunctional isocyanates.  <b>(57) Zusammenfassung</b>  Hydroxylgruppenhaltiges Acrylatcopolymerisat, das einen Anteil an Monomeren mit mindestens 2 Doppelbindungen einpolymerisiert enthält sowie das Verfahren zur Herstellung des Acrylatcopolymerisats. Die Erfindung betrifft auch durch Säure härtbare Bindemittel, organische Lösungsmittel sowie gegebenenfalls Pigmente, Füllstoffe und übliche Hilfsstoffe und Additive enthaltende Überzugsmittel, die als wesentliche Bindemittel das hydroxylgruppenhaltige Acrylatcopolymerisat und ein alkyliertes Melaminformaldehydharz enthalten. Überzugsmittel, die als wesentliche Bindemittel das hydroxylgruppenhaltige Acrylatcopolymerisat und ein oder mehrere verschiedene polyfunktionelle Isocyanate enthalten.		

**LEDIGLICH ZUR INFORMATION**

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	FR	Frankreich	ML	Mali
AU	Australien	GA	Gabun	MR	Mauritanien
BB	Barbados	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BE	Belgien	HU	Ungarn	NL	Niederlande
BG	Bulgarien	IT	Italien	NO	Norwegen
BR	Brasilien	JP	Japan	RO	Rumänien
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SD	Sudan
CG	Kongo	KR	Republik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SN	Senegal
CM	Kamerun	LK	Sri Lanka	SU	Soviet Union
DE	Deutschland, Bundesrepublik	LU	Luxemburg	TD	Tschad
DK	Dänemark	MC	Monaco	TG	Togo
FI	Finnland	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika

- 1 -

1

5 1

Hydroxylgruppenhaltiges Acrylatcopolymerisat, Verfahren  
10 zu seiner Herstellung und Überzugsmittel auf Basis des  
Acrylatcopolymerisats

Die Erfindung betrifft ein hydroxylgruppenhaltiges  
15 Acrylatcopolymerisat, entstanden durch Copolymerisation  
von Acrylaten mit mindestens 2 olefinisch ungesättigten  
Doppelbindungen, hydroxylgruppenhaltigen Monomeren und  
weiteren olefinisch ungesättigten Monomeren.

20 Aus der EP-A-103 199 ist ein Acrylatcopolymerisat der  
eingangs genannten Art bekannt. Weiterhin ist aus der  
EP-A-103 199 bekannt, das Copolymer der eingangs genannten  
Art mit einem geeigneten Vernetzungsmittel zu einem Über-  
zugsmittel zu verarbeiten. Als Vernetzer wird unter ande-  
25 rem ein verethertes Aminformaldehydharz genannt.

Weiterhin ist aus der EP-A-64 338 ein säurehärtbares  
Überzugsmittel auf der Basis eines Acrylatcopolymerisats  
und eines Melaminformaldehydharzes bekannt.

30

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein vernetz-  
bares Acrylatcopolymerisat sowie Überzugsmittel auf Basis  
des vernetzbaren Acrylatcopolymerisats mit verbesserter  
Benzinfestigkeit und verbesserter Beständigkeit gegenüber  
35 langfristiger Belastung durch Wasser bzw. Wasserdampf  
zu schaffen.

- 2 -

1

Die Aufgabe wird durch ein hydroxylgruppenhaltiges Acrylatcopolymerisat der eingangs genannten Art gelöst, das dadurch gekennzeichnet ist, daß es erhalten worden ist aus

5

10

$a_1$ ) 10 bis 60 Gewichts-%, vorzugsweise 15 bis 60 Gewichts-%, hydroxylgruppenhaltigen Estern der Acrylsäure und/oder Methacrylsäure mit 2 bis 14 Kohlenstoffatomen im Alkylrest,

15


$a_2$ ) 3 bis 25 Gewichts-%, vorzugsweise 5 bis 20 Gewichts-%, Monomeren mit mindestens 2 polymerisierbaren, olefinisch ungesättigten Doppelbindungen und

20

$a_3$ ) 15 bis 82 Gewichts-%, vorzugsweise 40 bis 70 Gewichts-%, weiteren polymerisierbaren Monomeren mit einer olefinisch ungesättigten Doppelbindung, wobei die Summe der Komponenten  $a_1$ ,  $a_2$  und  $a_3$  100 Gewichts-% beträgt.

Als Komponente  $a_2$  können vorteilhaft Verbindungen der allgemeinen Formel

25



mit

30

$\text{R} = \text{H}$  oder  $\text{CH}_3$ ,

$\text{X} = \text{O}, \text{N}, \text{S}$

$n = 2$  bis 8.

35

verwendet werden.

- 3 -

1

Beispiele für derartige Verbindungen sind Hexandiol-  
diacrylat, Hexandioldimethacrylat, Glykoldiacrylat,  
Glykoldimethacrylat, Butandioldiacrylat, Butandiol-  
5 dimethacrylat und ähnliche Verbindungen.

10

Weiterhin kann die Komponente  $a_2$  vorteilhaft ein  
Umsetzungsprodukt aus einer Carbonsäure mit einer -  
polymerisierbaren, olefinisch ungesättigten Doppel-  
bindung und Glycidylacrylat und/oder Glycidylmeth-  
acrylat oder eine mit einem ungesättigten Alkohol  
veresterte Polycarbonsäure oder ungesättigte Mono-  
carbonsäure sein.

15

Ferner kann vorteilhaft als Komponente  $a_2$  ein Um-  
setzungsprodukt eines Polyisocyanats und eines unge-  
sättigten Alkohols oder Amins verwendet werden. Als  
Beispiel hierfür sei das Reaktionsprodukt aus einem  
Mol Hexamethylendiisocyanat und 2 Mol Allylalkohol  
20 genannt.

25

Eine weitere vorteilhafte Komponente  $a_2$  ist ein  
Diester von Polyethylenglykol und/oder Polypropylen-  
glykol mit einem mittleren Molekulargewicht von weni-  
ger als 1500, vorzugsweise von weniger als 1000,  
und Acrylsäure und/oder Methacrylsäure. Erfindungs-  
gemäß können als Komponente  $a_2$  auch Acrylate mit  
mehr als 2 ethylenisch ungesättigten Doppelbindungen  
eingesetzt werden, wie beispielsweise Trimethylol-  
30 propantriacrylat oder Trimethylolpropantrimethacry-  
lat. Selbstverständlich können auch Kombinationen  
dieser mehrfach ungesättigten Monomeren verwendet  
werden.

35

1 Als Komponente  $a_1$  kommen vor allem Hydroxyalkylester  
der Acrylsäure und/oder Methacrylsäure mit einer  
primären Hydroxylgruppe in Betracht, z.B. Hydroxy-  
ethylacrylat, Hydroxypropylacrylat, Hydroxybutyl-  
5 acrylat, Hydroxyamylacrylat, Hydroxyhexylacrylat,  
Hydroxyoctylacrylat und die entsprechenden Methacry-  
late.

10 Vorteilhaft kann die Komponente  $a_1$  zumindest teil-  
weise ein Umsetzungsprodukt aus einem Mol Hydroxy-  
ethylacrylat und/oder Hydroxyethylmethacrylat und  
durchschnittlich 2 Mol  $\epsilon$ -Caprolacton sein.

15 Weiterhin kann die Komponente  $a_1$  vorteilhaft bis  
zu 75 Gewichts-%, besonders bevorzugt bis zu 50 Ge-  
wichts-%, ein hydroxylgruppenhaltiger Ester der  
Acrylsäure und/oder Methacrylsäure mit einer sekun-  
dären Hydroxylgruppe, insbesondere ein Umsetzungs-  
produkt aus Acrylsäure und/oder Methacrylsäure und  
20 dem Glycidylester einer Carbonsäure mit einem ter-  
tiären  $\alpha$ -Kohlenstoffatom, sein. Als Beispiele  
seien 2-Hydroxypropylacrylat, 2-Hydroxybutylacrylat,  
3-Hydroxybutylacrylat und die entsprechenden  
Methacrylate genannt.

25 Die Auswahl der weiteren polymerisierbaren Monomeren  
der Komponente  $a_3$  ist nicht besonders kritisch. Sie  
können ausgewählt sein aus der Gruppe Styrol, Vinyl-  
toluol, Acrylsäure, Methacrylsäure, Alkylester der  
30 Acrylsäure und Methacrylsäure, Alkoxyethylacrylate  
und Aryloxyethylacrylate und die entsprechenden  
Methacrylate sowie Ester der Malein- und Fumarsäure.  
Beispiele hierfür sind Methylacrylat, Ethylacrylat,  
Propylacrylat, Butylacrylat, Isopropylacrylat,  
35 Isobutylacrylat, Pentylacrylat, Isoamylacrylat,  
Hexylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, Octylacrylat,  
3,5,5-Trimethylhexylacrylat, Decylacrylat, Dodecyl-

1 acrylat, Hexadecylacrylat, Octadecylacrylat, Octadecy-  
nylacrylat, Pentylmethacrylat, Isoamylmethacrylat,  
Hexylmethacrylat, 2-Ethylbutylmethacrylat, Octyl-  
5 methacrylat, 3,5,5-Trimethylhexylmethacrylat, Decyl-  
methacrylat, Dodecylmethacrylat, Hexadecylmethacrylat,  
Octadecylmethacrylat, Alkoxyethylacrylate oder  
-methacrylate, wie Butoxyethylacrylat oder Butoxyethyl-  
methacrylat, Methylmethacrylat, Ethylmethacrylat, Pro-  
10 pylmethacrylat, Isopropylmethacrylat, Butylmethacry-  
lat, Cyclohexylacrylat, Cyclohexylmethacrylat, Acryl-  
nitril, Methacrylnitril, Vinylacetat, Vinylchlorid und  
Phenoxyethylacrylat. Weitere Monomere können einge-  
setzt werden, sofern sie nicht zu unerwünschten Eigen-  
15 schaften des Copolymerisats führen.

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstel-  
lung eines Acrylatcopolymerisats nach den Ansprüchen  
1 bis 11, das dadurch gekennzeichnet ist, daß zu sei-  
ner Herstellung  
20

a<sub>1</sub>) 10 bis 60 Gewichts-%, vorzugsweise 15 bis 60 Ge-  
wichts-%, hydroxylgruppenhaltige Ester der Acrylsäu-  
re und/oder Methacrylsäure mit 2 bis 14 Kohlenstoff-  
25 atomen im Alkylrest,

a<sub>2</sub>) 3 bis 25 Gewichts-%, vorzugsweise 5 bis 20 Gewichts-  
%, Monomere mit mindestens 2 polymerisierbaren, ole-  
finisch ungesättigten Doppelbindungen und

30  
a<sub>3</sub>) 15 bis 82 Gewichts-%, vorzugsweise 40 bis 70 Ge-  
wichts-%, weitere polymerisierbare Monomere mit ei-  
ner olefinisch ungesättigten Doppelbindung in einem  
organischen Lösungsmittel unter Zusatz von Polymeri-  
35 sationsinitiatoren und Polymerisationsreglern zu  
einem vorvernetzten, nicht gelierten Produkt copoly-  
merisiert werden, wobei die Summe der Komponenten

- 6 -

1            $a_1$ ,  $a_2$  und  $a_3$  100 Gewichts-% beträgt.

Es ist darauf zu achten, daß ein vorvernetztes, aber nicht  
geliertes Copolymerisat erhalten wird. Durch geeignete  
5 Polymerisationsbedingungen läßt sich überraschenderweise  
eine klare, transparente, nicht gelierte Lösung eines  
verzweigten Copolymerisats herstellen. Durch die Verwen-  
dung von Monomeren mit mindestens 2 ethylenisch ungesät-  
tigten Gruppen wird eine Vorvernetzung der Copolymerisat-  
10 moleküle hervorgerufen, die aufgrund der erfindungsge-  
mäßigen speziellen Reaktionsbedingungen trotzdem nicht zu  
gelierten Produkten führt. Diese speziellen Reaktionsbe-  
dingungen sind dadurch gekennzeichnet, daß man die Poly-  
merisation bei Temperaturen von 80 bis 130°C, vorzugsweise  
15 90 bis 120°C, bei relativ niedrigem Polymerisationsfest-  
körper von etwa 50 Gewichts-% durchführt. Weiterhin ist es  
notwendig, geeignete Initiatoren und, je nach Anteil an  
difunktionellem Monomer, mindestens 0,5, vorzugsweise je-  
doch mindestens 2,5 Gewichts-% Polymerisationsregler  
20 (Kettenabbrecher), wie z.B. Mercaptoverbindungen, zu  
verwenden. Die Auswahl des Initiators richtet sich nach  
dem Anteil der eingesetzten difunktionellen Monomeren. Bei  
niedrigem Anteil kann man die für solche Temperaturen  
üblichen Initiatoren, wie z. B. Peroxyester, verwenden.  
25 Bei höherem Anteil an difunktionellem Monomer werden vor-  
zugsweise Initiatoren, wie z. B. Azoverbindungen, einge-  
setzt. Nach der Polymerisation wird die Polymerisatlösung  
durch Abdestillieren von Lösungsmittel auf den gewünschten  
Festkörpergehalt konzentriert, vorzugsweise auf Festkörper-  
30 gehalte von 60 Gewichts-%. Die so erhaltenen klaren Co-  
polymerisatlösungen besitzen, auf einen Festkörpergehalt  
von 50 Gewichts-% eingestellt, eine Viskosität von 0,4  
bis 10 dPas.  
35 Überraschenderweise zeigen Messungen der Acrylatcopolyme-  
risatlösungen mittels der Photonenkorrelationsspektros-  
kopie keinen Gehalt an Mikrogelen an.



1

Die Erfindung betrifft auch ein Bindemittel, organische Lösungsmittel, gegebenenfalls Pigmente, Füllstoffe und übliche Hilfsstoffe und Additive enthaltendes sowie gegebenenfalls durch einen Katalysator härtbare Überzugsmittel, welches als wesentliche Bindemittel das erfindungsgemäße Acrylatcopolymerisat nach einem oder nach mehreren der Ansprüche 1 bis 11 und ein zur Vernetzung desselben geeignetes Bindemittel enthält.

10

Die Erfindung betrifft ein Überzugsmittel, das dadurch gekennzeichnet ist, daß es durch Säure härtpbar ist und als wesentliche Bindemittel

15

A) 55 bis 90 Gewichts-%, vorzugsweise 70 bis 80 Gewichts-%, des erfindungsgemäßen Acrylatcopolymerisats und

20

B) 10 bis 45 Gewichts-%, vorzugsweise 20 bis 30 Gewichts-%, eines Melaminformaldehydharzes mit einem mittleren Molekulargewicht von 250 bis 1000 und einem Methylolierungsgrad von mindestens 0,65, bevorzugt 0,9 bis 1, das mit Monoalkoholen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und/oder Monoethern von Diolen mit insgesamt 2 bis 7 Kohlenstoffatomen in einem Umfang von mindestens 80 Mol-%, bevorzugt 90 bis 100 Mol-%, bezogen auf die maximal mögliche Veretherung, verethert ist, enthält, wobei die Summe der Bindemittel A) und B) 100 Gewichts-% beträgt.

25

30

35

Vorzugsweise werden 25 bis 40 Gewichts-% der Komponente  $a_1$ , wobei die Summe der Komponenten  $a_1$ ,  $a_2$  und  $a_3$  100 Gewichts-% beträgt, verwendet.

- 8 -

- 1 Das als Bindemittel B) verwendete Melaminformaldehyd-  
harz kann zum Beispiel mit Methanol, Ethanol, Propanol  
und Butanol verethert sein. Gut geeignet ist das Hexa-  
kis(methoxy)methylmelamin. Selbstverständlich kann die  
5 Komponente B auch aus Harnstoffformaldehyd- und Benzo-  
guanaminformaldehydharzen bestehen.

- Die erfindungsgemäßen Überzugsmittel werden vor ihrer  
Verwendung mit einem Säurekatalysator vermischt, um  
10 die Härtungstemperatur herabzusetzen und die Härtung  
zu beschleunigen. Der Katalysator wird in einer Menge  
von 1 bis 5 Gewichts-%, vorzugsweise 1,5 bis 3,5 Ge-  
wichts-%, bezogen auf den Feststoffgehalt an Bindemit-  
teln A) und B) eingesetzt. Besonders geeignet sind Sul-  
15 fonsäureverbindungen, insbesondere p-Toluolsulfon-  
säure. Es können auch Mischungen von Katalysatoren ein-  
gesetzt werden.

- Zur Verlängerung der Topfzeit auf 6 bis 24 Stunden  
20 nach Zugabe des Katalysators enthält das Überzugsmit-  
tel vorteilhaft eine der Säuremenge äquivalente Menge  
einer stickstoffhaltigen Verbindung oder je nach ge-  
wünschter Verlängerung der Topfzeit einen Teil dieser  
Menge.

- 25 Eine Verlängerung der Topfzeit kann vorteilhaft auch  
durch Zusatz von 5 bis 35 Gewichts-%, bezogen auf den  
Feststoffgehalt an Bindemittel, eines oder mehrerer  
Alkohole erreicht werden, wobei Ethanol, Butanol und  
30 deren Mischungen bevorzugt werden.

- Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Her-  
stellung eines durch Säure härtbaren Überzugsmittels,  
das dadurch gekennzeichnet ist, das zur Herstellung  
35 eines hydroxylgruppenhaltigen Acrylatcopolymerisats

- 1  
A) a<sub>1</sub>) 10 bis 60 Gewichts-%, vorzugsweise 15 bis 60  
Gewichts-%, hydroxylgruppenhaltige Ester der  
Acrylsäure und/oder Methacrylsäure mit 2 bis  
5 14 Kohlenstoffatomen im Alkylrest,
- a<sub>2</sub>) 3 bis 25 Gewichts-%, vorzugsweise 5 bis 20 Ge-  
wichts-%, Monomere mit mindestens 2 polymeri-  
sierbaren, olefinisch ungesättigten Doppelbin-  
dungen und  
10
- a<sub>3</sub>) 15 bis 82 Gewichts-%, vorzugsweise 40 bis 70  
Gewichts-%, weitere polymerisierbare Monomere  
mit einer olefinisch ungesättigten Doppelbin-  
dung in einem organischen Lösungsmittel unter  
Zusatz von Polymerisationsinitiatoren und Poly-  
merisationsreglern zu einem vorvernetzten, nicht  
gelierten Produkt copolymerisiert werden, wobei  
die Summe der Komponenten a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub> und a<sub>3</sub> 100  
Gewichts-% beträgt, und dieses Copolymerisat  
20 A) in einem Anteil von 55 bis 90 Gewichts-%,  
vorzugsweise 70 bis 80 Gewichts-%, mit
- 25 B) 10 bis 45 Gewichts-%, vorzugsweise 20 bis 30  
Gewichts-%, eines Melaminformaldehydharzes mit  
einem Molekulargewicht von 250 bis 1000 und  
einem Methylolierungsgrad von mindestens 0,65,  
bevorzugt 0,9 bis 1, das mit Monoalkoholen von  
30 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und/oder Monoethern  
von Diolen mit insgesamt 2 bis 7 Kohlenstoff-  
atomen in einem Umfang von mindestens 80 Mol-%,  
bevorzugt 90 bis 100 Mol-%, bezogen auf die  
maximal mögliche Veretherung, verethert ist,  
35 sowie mit organischen Lösungsmitteln, gegebenen-  
falls Pigmenten und üblichen Hilfsstoffen und  
Additiven durch Mischen und gegebenenfalls Dis-  
pergieren zu einer Überzugsmasse verarbeitet

1 wird, wobei die Summe der Bindemittel A) und B) 100 Gewichts-% beträgt.

5 Die Erfindung betrifft auch ein Überzugsmittel, das dadurch gekennzeichnet ist, daß es als wesentliche Bindemittel das erfindungsgemäße Acrylatcopolymerisat A) und

10 B) ein oder mehrere verschiedene polyfunktionelle Isocyanate enthält mit der Maßgabe, daß das Verhältnis der Isocyanatgruppen zu den Hydroxylgruppen im Bereich von 0.3 : 1 bis 3.5 : 1 liegt.

15 Beispiele für polyfunktionelle Isocyanate, die zur Vernetzung der Hydroxylgruppen enthaltenden Copolymeren verwendet werden können, sind 2,4-Toluylendiisocyanat, 2,6-Toluylendiisocyanat, 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat, Hexamethylendiisocyanat, 3,5,5-Trimethyl-1-isocyanato-  
20 3-isocyanatomethylcyclohexan, m-Xylylendiisocyanat, p-Xylylendiisocyanat, Tetramethylendiisocyanat, Cyclohexan-1,4-diisocyanat, 4,4'-Diisocyanatdiphenylether, 2,4,6-Triisocyanattoluol und  
25 4,4',4''-Triisocyanattriphenylmethan. Die Polyisocyanate können zu Präpolymeren mit höherer Molmasse verknüpft sein. Zu nennen sind hierbei Addukte aus Toluylendiisocyanat und Trimethylolpropan, ein aus 3 Molekülen Hexamethylendiisocyanat gebildetes Biuret, sowie die Trimeren des Hexamethylendiisocyanats und  
30 des 3,5,5-Trimethyl-1-isocyanato-3-isocyanatomethylcyclohexans.

Bei den mit Isocyanatgruppen vernetzten Acrylatcopolymeren werden vorzugsweise 15 bis 40 Gewichts-% der  
35 Komponente  $a_1$ , wobei die Summe der Komponenten  $a_1$ ,  $a_2$  und  $a_3$  100 Gewichts-% beträgt, verwendet.

1

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung des Überzugmittels, das dadurch gekennzeichnet ist, daß zur Herstellung des Acrylatcopolymerisats

5

A)  $a_1$ ) 10 bis 60 Gewichts-%, vorzugsweise 15 bis 60 Gewichts-%, hydroxylgruppenhaltige Ester der Acrylsäure und/oder Methacrylsäure mit 2 bis 14 Kohlenstoffatomen im Alkylrest,

10

$a_2$ ) 3 bis 25 Gewichts-%, vorzugsweise 5 bis 20 Gewichts-%, Monomere mit mindestens 2 polymerisierbaren, olefinisch ungesättigten Doppelbindungen und

15

$a_3$ ) 15 bis 82 Gewichts-%, vorzugsweise 40 bis 70 Gewichts-%, weitere polymerisierbare Monomere mit einer olefinisch ungesättigten Doppelbindung in einem organischen Lösungsmittel unter Zusatz von Polymerisationsinitiatoren und Polymerisationsreglern zu einem vorvernetzten, nicht gelierten Produkt copolymerisiert werden, wobei die Summe der Komponenten  $a_1$ ,  $a_2$  und  $a_3$  100 Gewichts-% beträgt und dieses Copolymerisat

20

25

A) mit

B) einem oder mit mehreren verschiedenen polyfunktionellen Isocyanaten sowie mit organischen Lösungsmitteln, gegebenenfalls Pigmenten und üblichen Hilfsstoffen und Additiven durch Mischen und gegebenenfalls durch Dispergieren zu einer Überzugsmasse verarbeitet wird mit der Maßgabe, daß das Verhältnis der Isocyanatgruppen zu den Hydroxylgruppen im Bereich von 0.3 : 1 bis 3.5 : 1 liegt.

30

35

1

Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren kann ein oder können mehrere Katalysatoren in einer Menge von 0,01 bis 1 Gewichts-%, bezogen auf den Festkörpergehalt der reagierenden Komponenten, verwendet werden. Bevorzugt werden als Katalysatoren Amine, beispielsweise Dimethylethanolamin verwendet. Bei Zugabe von Katalysatoren kann die Härtungstemperatur herabgesetzt und die Härtung beschleunigt werden. Die erfindungsgemäße Isocyanathärtung kann bei Temperaturen ab Raumtemperatur durchgeführt werden. Bei sehr hohen Temperaturen erübrigt sich die Zugabe eines Katalysators.

5

10

15

Die erfindungsgemäßen Überzugsmittel können bei niedrigen Temperaturen, z.B. bei Temperaturen von 20 bis 80 °C, gehärtet werden und werden daher insbesondere bei der Reparaturlackierung von Kraftfahrzeugen eingesetzt.

20

25

30

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung eines Überzugs, bei dem einem Überzugsmittel nach Anspruch 18 oder 19 ein Säurekatalysator in einer Menge von 1 bis 5 Gewichts-%, vorzugsweise 1,5 bis 3,5 Gewichts-%, bezogen auf den Bindemittelfestkörpergehalt an A) und B), zugemischt wird, die erhaltene Mischung durch Spritzen, Fluten, Tauchen, Walzen, Rakeln oder Streichen auf ein Substrat in Form eines Films aufgebracht wird und der Film bei Temperaturen von 20 bis 80 °C zu einem fest haftenden Überzug gehärtet wird.

35

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung eines Überzugs, bei dem ein Überzugsmittel nach Anspruch 21 oder 22, wobei dem Überzugsmittel gegebenenfalls ein Katalysator zugemischt werden kann, durch Spritzen, Fluten, Tauchen, Walzen, Rakeln oder Streichen auf ein Substrat in Form eines Films aufgebracht wird und der Film zu einem fest haftenden Über-

- 1 zug gehärtet wird. Die Erfindung betrifft auch nach den  
erfindungsgemäßen Verfahren beschichtete Substrate.

Im folgenden wird die Erfindung an Hand von Ausführungs-  
5 beispielen näher erläutert.

A) Herstellung erfindungsgemäßer Copolymerisate  
(Bindemittel A)

10 In den folgenden Beispielen beziehen sich, wenn nicht  
anders angegeben, alle Prozentangaben auf Gewichts-  
teile. Die Festkörperwerte wurden in einem Umluftofen  
bestimmt nach 1 Stunde bei 130°C. Die Viskositäten wur-  
den auf einem Kegel-Platte-Viskosimeter bestimmt.

15

1. Herstellung eines Acrylatharzes I

In einem 3 l-Kessel werden vorgelegt

20

360 Teile Butylacetat

180 Teile Methoxipropylacetat

Das Lösemittelgemisch wird auf 110° C aufgeheizt.

25

Innerhalb 3 h werden gleichmäßig zudosiert:

Lösung 1: 300 Teile Methylmethacrylat

250 Teile Styrol

150 Teile Hexandiolldiacrylat

30

250 Teile Butandiolmonoacrylat

50 Teile n-Butylacrylat

45 Teile Mercaptoethanol

Lösung 2: 350 Teile Butylacetat

35

30 Teile Azobisisobutyronitril

175 Teile Methoxipropylacetat

1   Danach wird weitere 3 h bei 110° C nachpolymerisiert.  
Es wird ein Festkörper von 50,5 % erreicht. Unter Va-  
kuum wurden bei 60 - 70° C etwa 340 Teile Lösemittel  
abdestilliert. Die klare, farblose Acrylatharzlösung  
5   hat einen Festkörper von 60,6 %, eine Säurezahl von  
0,1, eine OH-Zahl von 97 und bei 23° C eine Viskosität  
von 2,0 dPas bei einem mit Ethylglykolacetat auf 50 %  
eingestellten Festkörpergehalt.

10   2. Herstellung des Acrylatharzes II

In einem 3 l-Kessel werden vorgelegt

360 Teile Butylacetat  
15   180 Teile Methoxipropylacetat

Das Lösemittelgemisch wird auf 110° C aufgeheizt.  
Innerhalb 3 h werden gleichmäßig zudosiert:

20   Lösung 1:       300 Teile Methylmethacrylat  
                  150 Teile Styrol  
                  150 Teile Hexandioldiacrylat  
                  400 Teile Hydroxiethylmethacrylat  
                  45 Teile Mercaptoethanol

25   Lösung 2:       350 Teile Butylacetat  
                  30 Teile Azobisisobutyronitril  
                  175 Teile Methoxipropylacetat

30   Danach wird weitere 3 h bei 110° C nachpolymeri-  
siert. Es wird ein Festkörper von 50,5 % erreicht.  
Unter Vakuum wurden bei 60-70° C etwa 340 Teile Lö-  
semittel abdestilliert. Die klare, farblose Acrylat-  
harzlösung hat einen Festkörper von 61,4 %, eine  
35   Säurezahl von 0,4, eine OH-Zahl von 173 und bei  
23° C eine Viskosität von 6,6 dPas bei einem mit  
Ethylglykolacetat auf 50 % eingestellten Festkör-



- 15 -

1

pergehalt.

### 3. Herstellung des Acrylatharzes III

5

In einem 3 l-Kessel werden vorgelegt

360 Teile Butylacetat

180 Teile Methoxipropylacetat.

10

Das Lösemittelgemisch wird auf 110° C aufgeheizt.  
Innerhalb 3 h werden gleichmäßig zudosiert:

15

Lösung 1:      300 Teile Methylmethacrylat  
                 150 Teile Styrol  
                 150 Teile Hexandioldiacrylat  
                 150 Teile Hydroxiethylmethacrylat  
                 250 Teile Butandiolmonoacrylat  
                 45 Teile Mercaptoethanol

20

Lösung 2:      350 Teile Butylacetat  
                 30 Teile Azobisisobutyronitril  
                 175 Teile Methoxipropylacetat

25

Danach wird weitere 3 h bei 110° C nachpolymerisiert. Es wird ein Festkörper von 49,8 % erreicht. Unter Vakuum wurden bei 60 - 70° C etwa 340 Teile Lösemittel abdestilliert. Die klare, farblose Acrylatharzlösung hat einen Festkörper von 60,9 %, eine Säurezahl von 0,3, eine OH-Zahl von 162 und bei 23° C eine Viskosität von 3,8 dPas bei einem mit Ethylglykolacetat auf 50 % eingestellten Festkörpergehalt.

35

- 16 -

1 4. Herstellung des Acrylatharzes IV

In einem 3 l-Kessel werden vorgelegt

5 240 Teile Butylacetat  
120 Teile Methoxipropylacetat  
10 Teile tert.-Butylperoxy-2-ethylhexanoat

10 Das Lösemittelgemisch und ein Teil der benötigten  
Initiatormenge werden auf 110° C aufgeheizt. Inner-  
halb 3 h werden gleichmäßig zudosiert:

Lösung 1: 300 Teile Methylmethacrylat  
15 250 Teile Styrol  
75 Teile Hexandioldiacrylat  
75 Teile Hydroxiethylmethacrylat  
250 Teile Butandiolmonoacrylat  
50 Teile n-Butylacrylat  
20 35 Teile Mercaptoethanol

Innerhalb 3,5 h werden gleichmäßig zudosiert:

Lösung 2: 240 Teile Butylacetat  
25 35 Teile tert.-Butylperoxy-2-ethyl-  
hexanoat  
120 Teile Methoxipropylacetat

30 Danach wird weitere 3 h bei 110° C nachpolymeri-  
siert. Die klare, farblose Acrylatharzlösung hat ei-  
nen Festkörper von 61,5 %, eine Säurezahl von 4,1,  
eine OH-Zahl von 130 und bei 23° C eine Viskosität  
von 4,8 dPas bei einem mit Ethylglykolacetat auf  
50 % eingestellten Festkörpergehalt.

35

- 17 -

1        5. Herstellung des Acrylatharzes V

          In einem 3 l-Kessel werden vorgelegt

5                    360 Teile Butylacetat  
                    180 Teile Methoxipropylacetat  
                    10 Teile tert.-Butylperoxy-2-ethylhexanoat

10        Das Lösemittelgemisch wird auf 110° C aufgeheizt.  
          Innerhalb 3 h werden gleichmäßig zudosiert:-

          Lösung 1:        300 Teile Methylmethacrylat  
                          250 Teile Styrol  
15                        75 Teile Hexamethylenbismethacrylamid  
                          75 Teile Hydroxiethylmethacrylat  
                          250 Teile Butandiolmonoacrylat  
                          50 Teile n-Butylacrylat  
                          35 Teile Mercaptoethanol

20        Innerhalb 3,5 h werden gleichmäßig zudosiert:

          Lösung 2:        350 Teile Butylacetat  
                          35 Teile tert.-Butylperoxy-2-ethyl-  
25                                    hexanoat  
                          175 Teile Methoxipropylacetat

          Danach wird weitere 3 h bei 110° C nachpolymeri-  
          siert. Es wird ein Festkörper von 50,9 % erreicht.  
30        Unter Vakuum wurden bei 60 - 70° C etwa 340 Teile  
          Lösemittel abdestilliert. Die klare, farblose Acryl-  
          latharzlösung hat einen Festkörper von 61,5 %, eine  
          Säurezahl von 3,1, eine OH-Zahl von 130 und bei  
          23° C eine Viskosität von 3,6 dPas bei einem mit  
35        Ethylglykolacetat auf 50 % eingestellten Festkörper-  
          gehalt.

1

## 6. Herstellung eines Acrylatharzes VI

In einem 3 l-Kessel werden vorgelegt

5

361 Teile Butylacetat

181 Teile Ethylglykolacetat

10

Das Lösemittelgemisch wird auf 110° C aufgeheizt.  
Innerhalb 3 h werden gleichmäßig zudosiert:

15

Lösung 1: 300 Teile Methylmethacrylat  
250 Teile Styrol  
150 Teile Ethylenglykoldimethacrylat  
250 Teile Butandiolmonoacrylat  
50 Teile n-Butylacrylat  
45 Teile Mercaptoethanol

20

Lösung 2: 350 Teile Butylacetat  
30 Teile Azobisisobutyronitril  
175 Teile Ethylglykolacetat

25

30

Danach wird weitere 3 h bei 110° C nachpolymerisiert. Es wird ein Festkörper von 48,9 % erreicht. Unter Vakuum wurden bei 60 - 70° C etwa 340 Teile Lösemittel abdestilliert. Die klare, farblose Acrylatharzlösung hat einen Festkörper von 59,1 %, eine Säurezahl von 1,6, eine OH-Zahl von 97 und bei 23° C eine Viskosität von 6,5 dPas bei einem mit Ethylglykolacetat auf 50 % eingestellten Festkörpergehalt.

35

- 19 -

1

## 7. Herstellung des Acrylatharzes VII

In einem 3 l-Kessel werden vorgelegt

5

361 Teile Butylacetat

181 Teile Ethylglykolacetat

Das Lösemittelgemisch wird auf 110° C aufgeheizt.

10

Innerhalb 3 h werden gleichmäßig zudosiert:

Lösung 1: 300 Teile Methylmethacrylat

150 Teile Styrol

150 Teile Hexandiolldiacrylat

15

250 Teile Butandiolmonoacrylat

150 Teile 1 : 2-Umsetzungsprodukt aus  
2-Hydroxiethylacrylat und  
Caprolacton, wie unten be-  
schrieben

20

45 Teile Mercaptoethanol

Lösung 2: 350 Teile Butylacetat

30 Teile Azobisisobutyronitril

175 Teile Ethylglykolacetat

25

Danach wird weitere 3 h bei 110° C nachpolymeri-  
siert. Es wird ein Festkörper von 50,3 % erreicht.  
Unter Vakuum wurden bei 60 - 70° C etwa 340 Teile  
Lösemittel abdestilliert. Die klare, farblose Acry-  
latharzlösung hat einen Festkörper von 60,1 %, eine  
Säurezahl von 0,7, eine OH-Zahl von 122 und bei  
23° C eine Viskosität von 7,4 dPas original und von  
2,2 dPas bei einem mit Ethylglykolacetat auf 50 %  
eingestellten Festkörpergehalt.

30

35

Umsetzungsprodukt aus 2-Hydroxiethylacrylat und  
Caprolacton:

Es wurde ein handelsübliches Umsetzungsprodukt, her-  
gestellt aus 1 Mol Hydroxiethylacrylat und durch-

- 20 -

1 schnittlich 2 Mol  $\epsilon$ -Caprolacton eingesetzt.

B) Herstellung von Tönpasten für pigmentierte Decklacke

5 Tönpaste weiß P1

	Acrylatharz I	32,0 Teile
	Titandioxid Rutil	53,0 Teile
	Antiabsetzmittel	
10	(Salz einer höhermolekularen Poly-carbonsäure, 52 %ig in höhersiedenden Aromaten)	1,0 Teile
	Xylol	4,3 Teile
	Lösungsmittelgemisch	
15	(Xylol/Butylacetat 6 : 4)	6,7 Teile
	nachbehandelter Montmorillonit	
	(10 %ig in Solventnaphta/ Propylen-carbonat/Sojalecithin 85 : 4 : 1)	2,0 Teile
	pyrogenes Siliciumdioxid	1,0 Teile
20		<hr/>
		100,0 Teile

Die Positionen werden nacheinander im Dissolver ver-  
 25 rührt und anschließend 20 min auf einer handelsüb-  
 lichen Laborsandmühle dispergiert (Feinheit von 10  
 / $\mu$ m)

Tönpaste gelb P2

30	Acrylatharz I	67,3 Teile
	Anthrapyrimidingelb (CI Y 108, 68420)	15,0 Teile
	Lösungsmittelgemisch	
	(Xylol/Butylacetat 6 : 4)	15,0 Teile
	Triethylentetramin	0,2 Teile
35	Xylol	<u>2,5 Teile</u>
		100,0 Teile

- 21 -

1 Die Positionen werden nacheinander im Dissolver ver-  
rührt und anschließend 60 min auf einer handelsüb-  
lichen Laborsandmühle dispergiert (Feinheit 10  $\mu$ m).

5 Tönpaste weiß mit Fremdbindemittel P3

	Lösungsmittelgemisch (Xylol/Butylacetat)	5,4 Teile
10	handelsübliches OH-Mischpolymerisat, OH-Zahl 150 auf Festkörper, 60 %ig in Xylol/Ethylglykolacetat 2 : 1, Viskosität (50 %ig in Xylol) 450-750 mPas	31,1 Teile
15	Antiabsetzmittel (Salz einer höhermolekularen Polycarbonsäure, 52 %ig in höhersiedenden Aromaten)	1,0 Teile
20	nachbehandelter Montmorillonit (10 %ig in Solventnaphta/Propylen - carbonat/Sojalecithin 85 : 4 : 1)	2,0 Teile
	pyrogenes Siliciumdioxid	0,5 Teile
	Titandioxid Rutil	60,0 Teile
25		<hr/> 100,0 Teile

Die Positionen werden nacheinander im Dissolver ver-  
rührt und anschließend 20 min auf einer handelsüb-  
lichen Laborsandmühle dispergiert (Feinheit 10  $\mu$ m).

30

35

- 22 -

## 1 Tönpaste grün

	Acrylatharz I	38,6	Teile
	Titandioxid Rutil	10,7	Teile
5	Gelbpigment (Y34, C.I. 77603)	4,2	Teile
	Gelbpigment (Y34, C.I. 77600)	10,5	Teile
	Grünpigment (G7, C.I. 74260)	0,5	Teile
	Butanol	23,2	Teile
	Tetralin	4,6	Teile
10	Butylacetat	7,7	Teile
		<hr/>	
		100,00	Teile

15 Die Positionen werden nacheinander im Dissolver verrührt und anschließend 20 min auf einer handelsüblichen Laborsandmühle dispergiert (Feinheit 10 µm).

## Tönpaste rot

20	Acrylatharz I	46,3	Teile
	Rotpigment (R 104, C.I. 77605)	44,2	Teile
	Netz- und Dispergieradditiv	1,0	Teile
	(Partialamid und Ammoniumsalz		
25	einer höhermolekularen, ungesättigten Polycarbonsäure, kombiniert mit einem organisch modifizierten Siloxancopolymer)		
	Ethylglykolacetat	8,5	Teile
30		<hr/>	
		100,00	Teile

35 Die Positionen werden nacheinander im Dissolver verrührt und anschließend 20 min auf einer handelsüblichen Laborsandmühle dispergiert (Feinheit 10 µm).



## 1 C) Herstellung von Decklacken

In den folgenden Beispielen wird die Prüfung der Beschichtungen wie folgt durchgeführt:

## 5 Die Pendelhärte wird nach König bestimmt.

Beständigkeit gegen Superbenzin (FAM-Prüfkraftstoff DIN 51604) und Xylol:

Ein mit dem jeweiligen Lösungsmittel getränktes Zellstoffplättchen (Durchmesser ca. 35 mm) wird für die angegebene Zeit auf die Beschichtung (in Anfallviskosität auf Glas gerakelt) aufgelegt und abgedeckt. Der Film wird auf Erweichung und Markierung untersucht.

## 15 Schweißwasserbeständigkeit:

Ein phosphatiertes Stahlblech mit üblichem Aufbau (kathodische Elektrotauchgrundierung, Epoxifüller, Decklack) wird für den angegebenen Zeitraum einer mit Feuchtigkeit gesättigten Atmosphäre bei 40° C ausgesetzt.

20 Das Prüfblech wird nach einer Stunde Regenerationszeit auf Blasen und Glanzverlust geprüft.

Abklebetest:

25 Eine Stunde nach forcierter Trocknung der Beschichtung wird ein Streifen Kreppklebeband aufgeklebt und fest angedrückt und eine Stunde darauf belassen. Nach Abreißen des Klebebandes wird die Beschichtung auf Markierungen untersucht.

## 30 Beispiel 1

Rezeptur eines weißen Decklacks

	Acrylatharz I.	43,5 Teile
	Tönpaste weiß P1	34,3 Teile
35	Hexakis-(methoximethyl)-melamin	7,7 Teile
	Xylol	13,8 Teile

- 24 -

1	handelsübliches Siliconöl (5 %ig)	1,0 Teile
	Pyridinsalz der p-Toluolsulfonsäure (20 %ig)	5,7 Teile

5 Einstellverdünnung: Xylol (18 sec DIN 4)

### Beispiel 2

10 Rezeptur eines gelben Decklacks

	Acrylatharz I	69,1 Teile
	Tönpaste gelb P2	14,0 Teile
	Hexakis-(methoximethyl)-melamin	12,0 Teile
	Xylol	4,9 Teile
15	handelsübliches Siliconöl (5 %ig)	1,0 Teile
	Pyridinsalz der p-Toluolsulfonsäure (20 %ig)	8,5 Teile

20 Einstellverdünnung: Xylol (18 sec DIN 4)

Bei forcierter Trocknung (30 min bei 60° C) wird folgendes Eigenschaftsniveau erreicht (wenn nicht anders angegeben, wurden die Belastungstests 1 Std. nach Entnahme aus dem Trocknungsofen durchgeführt).

25		Weißlack	Gelblack
	Schichtstärke	35 / $\mu$ m	33 / $\mu$ m
	Pendelhärte 1 Std. nach Trocknung	55 sec	50 sec
30	nach 48 Std.	108 sec	97 sec
	Beständigkeit gegen Superbenzin und Xylol (jeweils 5 min Belastungsdauer)	keine Markierung	nach 24 h keine Markierung
35		keine Erweichung	keine Erweichung

1

Weißlack

Gelblack

Abklebtest ( 1 Std.

Belastung mit Klebeband) keine  
Markierung

keine  
Markierung

5

### Beispiel 3

## Rezeptur eines weißen Decklacks

10

## Acrylatharz II

36,8 Teile

Hexakis-(methoximethyl)-melamin

7,3 Teile

Tönpaste weiß P3

29,4 Teile

## Butylacetat

7,6 Teile

## Butanol

15,0 Teile

15

handelsübliches Siliconöl (5 %ig)

1,0 Teile

p-Toluolsulfonsäure (40 %ig)

2,9 Teile.

Einstellverdünnung: Methoxipropylacetat (18 sec. DIN 4)

20

Bei forcierter Trocknung (30 min 60° C) wird folgendes Eigenschaftsniveau erreicht (wenn nicht anders angegeben, wurden die Belastungstests 1 Std. nach Entnahme aus dem Trocknungsofen durchgeführt)

25

### Schichtstärke

32  $\mu\text{m}$ .

Pendelhärte 1 Std. nach Trocknung

95 sec

nach 48 Std.

111 sec

Beständigkeit gegen Superbenzin und

Xylol (jeweils 5 min Belastungsdauer)

keine Markie-  
rung, keine  
Erweichung

30

Abklebetest (1 Std. Belastung mit Klebeband)

keine Markie-  
rung

35

Bei Trocknung bei 20° C (Raumtemperatur) wird folgendes Eigenschaftsniveau erreicht:

- 26 -

- 1 Beständigkeit gegen Superbenzin und Xylol nach 3 Tagen (Belastungsdauer jeweils 5 min) keine Markierung, keine Erweichung
- 5 Schweißwasserbelastung, 260 h bei 40° C keine Blasen, gute Glanzhaltung
- 10 Beispiel 4
- Rezeptur eines weißen Decklackes
- |    |                                   |            |
|----|-----------------------------------|------------|
| 15 | Acrylatharz III                   | 39,4 Teile |
|    | Hexakis-(methoximethyl)-melamin   | 7,4 Teile  |
|    | Tönpaste weiß P3                  | 29,4 Teile |
|    | Methoxypropylacetat               | 3,0 Teile  |
|    | Butanol                           | 15,0 Teile |
|    | Tetralin                          | 3,0 Teile  |
| 20 | handelsübliches Siliconöl (5 %ig) | 1,0 Teile  |
|    | p-Toluolsulfonsäure (40 %ig)      | 1,8 Teile  |
- Einstellverdünnung: Methoxypropylacetat (18 sec DIN 4)
- 25 Bei forcierter Trocknung (30 min bei 60° C) wird folgendes Eigenschaftsniveau erreicht (wenn nicht anders angegeben, wurden die Belastungstests 1 Std. nach Entnahme aus dem Trocknungsofen durchgeführt).
- 30 Schichtstärke 35 µm
- Pendelhärte 1 Std. nach Trocknung 91 sec  
nach 4 Tagen 126 sec
- 35 Beständigkeit gegen Superbenzin und Xylol (jeweils 5 min Belastungsdauer) keine Markierung, keine Erweichung

- 27 -

- 1 Bei Trocknung bei 20° C (Raumtemperatur) wird folgendes Eigenschaftsniveau erreicht:
- 5 Schichtstärke 33  $\mu$ m  
 Pendelhärte nach 48 h 81 sec  
 nach 24 Std.:  
 Beständigkeit gegen Superbenzin keine Markierung, keine Erweichung
- 10 Beständigkeit gegen Xylol leichte Markierung  
 (Belastung jeweils 5 min)  
 nach 48 h keine Markierung, keine Erweichung  
 Beständigkeit gegen Superbenzin
- 15 Beständigkeit gegen Xylol keine Markierung, keine Erweichung
- Schwitzwasserbelastung, 260 h bei 40° C keine Blasen, leichte Vermattung
- 20 Beispiel 5  
 Rezeptur eines weißen Decklacks
- 25 Acrylatharz IV 39,7 Teile  
 Hexakis-(methoximethyl)-melamin 7,3 Teile  
 Tönpaste weiß P3 29,4 Teile  
 Butylacetat 4,8 Teile  
 Butanol 15,0 Teile
- 30 handelsübliches Siliconöl (5 %ig) 1,0 Teile  
 p-Toluolsulfonsäure (40 %ig) 2,8 Teile
- Einstellverdünnung: Xylol (18 sec DIN 4)
- 35 Bei forcierter Trocknung (30 min bei 60° C) wird folgendes Eigenschaftsniveau erreicht (wenn nicht anders angegeben, wurden die Belastungstests 1 Std. nach Entnahme aus dem Trocknungsofen durchgeführt).

- 28 -

1	Schichtstärke	36 / $\mu$ m
	Pendelhärte 1 Std. nach Trocknung	70 sec
	nach 24 Std.	77 sec
5	Beständigkeit gegen Superbenzin und Xylol (jeweils 5 min Belastungsdauer)	keine Markierung, keine Erweichung
	Beispiel 6	
10	Rezeptur eines weißen Decklacks	
	Acrylatharz	38,6 Teile
	Hexakis-(methoximethyl)-melamin	7,3 Teile
15	Tönpaste weiß P3	29,4 Teile
	Butylacetat	5,9 Teile
	Butanol	15,0 Teile
	handelsübliches Siliconöl (5 %ig)	1,0 Teile
	p-Toluolsulfonsäure (40 %ig)	2,8 Teile
20	Einstellverdünnung: Xylol (18 sec DIN 4)	
	Bei forcierter Trocknung (30 min bei 60° C) wird folgendes Eigenschaftsniveau erreicht (wenn nicht anders angegeben, wurden die Belastungstests 1 Std. nach Entnahme aus dem Trocknungsofen durchgeführt).	
25		
	Schichtstärke	33 / $\mu$ m
	Pendelhärte 1 Std. nach Trocknung	85 sec
30	nach 24 Std.	98 sec
	nach 14 Tagen	155 sec
	Beständigkeit gegen Superbenzin und Xylol (jeweils 5 min Belastungsdauer)	keine Markierung, keine Erweichung
35		

- 29 -

## 1 Beispiel 7

## Rezeptur eines Klarlacks

5	Acrylatharz	68,1 Teile
	Hexakis-(methoximethyl)-melamin	10,2 Teile
	Xylol	13,2 Teile
	handelsübliches Siliconöl (5 %ig)	1,0 Teile
10	Pyridinsalz der p-Toluolsulfonsäure (20 %ig)	7,5 Teile

Einstellverdünnung: Xylol (18 sec DIN 4)

15 Bei forcierter Trocknung (30 min bei 60° C) wird folgendes Eigenschaftsniveau erreicht (wenn nicht anders angegeben, wurden die Belastungstests 1 Std. nach Entnahme aus dem Trocknungssofen durchgeführt).

		Klarlack
20	Schichtstärke	32 $\mu$ m
	Pendelhärte 1 Std. nach Trocknung	95 sec
	nach 48 Std.	111 sec
	Beständigkeit gegen Superbenzin und Xylol (jeweils 5 min Belastungsdauer)	keine Markierung, keine Erweichung
25	Abklebetest (1 Std. Belastung mit Klebeband)	keine Markierung

## Beispiel 8

## 30 Rezeptur eines weißen Decklacks

	Acrylatharz VII	42,0 Teile
	Hexakis-(methoximethyl)-melamin	7,7 Teile
	Tönpaste weiß P3	30,8 Teile
	Butanol	15,6 Teile
35	handelsübliches Siliconöl (5 %ig)	1,0 Teile
	p-Toluolsulfonsäure (40 %ig)	2,9 Teile

Einstellverdünnung: Xylol (18 sec DIN 4)

1

Bei forcierter Trocknung (30 min bei 60°C) wird folgendes Eigenschaftsniveau erreicht (wenn nicht anders angegeben, wurden die Belastungstests 1 Std. nach Entnahme aus dem Trockenofen durchgeführt):

5

Schichtstärke	32 µm
Pendelhärte 1 Std. nach Trocknung	81 sec.
nach 6 Tagen	87 sec.
Beständigkeit gegen Superbenzin und Xylol (jeweils 5 min Belastungsdauer)	leichte Markierung
nach 48 h	keine Markierung
	keine Erweichung

15

20 Beispiel 9

Rezeptur eines roten Decklackes

Acrylatharz III	29,7	Teile
25 Polyisocyanat	26,5	Teile
(75 %ig, Triisocyanat aus Trimethylolpropan mit 3 Mol Toluyldiisocyanat, in Ethylacetat)		
30 Tönpaste rot	25,0	Teile
Butylacetat	18,75	Teile
Ethylendiamin	0,05	Teile
(10 %ig in Isopropanol)		
	<hr/>	
	100,00	Teile

35



- 31 -

1 Beispiel 10

Rezeptur eines grünen Decklacks

5	Acrylatharz I	40,9 Teile
	Polyisocyanat	18,3 Teile
	(75 %ig , Triisocyanat aus Trimethylolpropan mit 3 Mol Toluylendi- isocyanat, in Ethylacetat)	
10	Tönpaste grün	31,3 Teile
	Butylacetat	9,4 Teile
	Ethylendiamin	0,1 Teile
	(10 %ig in Isopropanol)	
15		<hr/> 100,0 Teile

20 Bei forcierter Trocknung (30 min bei 60°C) wird folgen-  
des Eigenschaftsniveau erzielt:

		Beispiel 9	Beispiel 10
	Schichtstärke	40 µm	42 µm
	Pendelhärte		
25	6h nach Entnahme aus Trocknungs- ofen	53 sec.	63 sec.
	24h nach Entnahme aus Trocknungs- ofen	137 sec.	126 sec.
30	Beständigkeit gegen Superbenzin und Xylol, (jeweils 5 min Bela- stung, 6h nach Entnah- me aus Trocknungs- ofen)	keine Markie- rung, keine Erweichung	keine Markie- rung, keine Erweichung

35

1 Beispiel 11

Rezeptur eines grünen Decklacks

5	Acrylatharz I	45,8	Teile
	Polyisocyanat	13,4	Teile
	(Triisocyanat aus		
	3 Mol Hexamethylendi-		
	isocyanat, trimerisiert,		
10	90 %ig in Butylacetat/ Solventnaphtha 1 : 1)		
	Tönpaste grün	31,2	Teile
	Butylacetat	9,52	Teile
	Ethylendiamin	0,08	Teile
15	(10 %ig in Isopropanol)		
		<hr/>	
		100,00	Teile

20 Bei forcierter Trocknung (20 min bei 120°C) wird folgendes Eigenschaftsniveau erreicht:

	Schichtstärke	40 µm
	Pendelhärte	
	6h nach Entnahme	90 sec.
25	aus Trocknungssofen	
	24h nach Entnahme	125 sec.
	aus Trocknungssofen	
	Beständigkeit gegen Super-	
	benzin (5 min Belastung,	keine Markierung
30	6h nach Entnahme aus	keine Erweichung
	Trocknungssofen)	

Beständigkeit gegen Xylol,  
jeweils 5 min Belastung

35	6h nach Entnahme	sehr leichte Markierung, sehr
	aus Trocknungssofen	leichte Erweichung;
	24h nach Entnahme	keine Markierung,
	aus Trocknungssofen	keine Erweichung

- 1 Topfzeit im DIN 4 Auslaufbecher, Anstieg von 20 sec. auf  
52 sec. in 24h

5

Die Acrylatharze I und III werden mittels der Photonen-  
korrelationsspektroskopie auf einen Gehalt an Mikrogel-  
-Teilchen untersucht. Ergebnis der Untersuchung ist, daß  
es keinen analytischen Hinweis auf einen Gehalt an Mikro-  
10 gelen gibt. Die Harzlösungen wurden mit dem Coulter  
Model N 4 sub-micron particle analyzer der Fa. Curtin  
Matheson Scientific Inc., Detroit, Michigan, USA, unter-  
sucht.

15

20

25

30

35

1


## 5 Patentansprüche

1. Hydroxylgruppenhaltiges Acrylatcopolymerisat, entstanden durch Copolymerisation von Acrylaten mit  
10 mindestens zwei olefinisch ungesättigten Doppelbindungen, hydroxylgruppenhaltigen Monomeren und weiteren olefinisch ungesättigten Monomeren, dadurch gekennzeichnet, daß es erhalten worden ist aus
- 15 a<sub>1</sub>) 10 bis 60 Gewichts-%, vorzugsweis 15 bis 60 Gewichts-%, hydroxylgruppenhaltigen Estern der Acrylsäure und/oder Methacrylsäure mit 2 bis 14 Kohlenstoffatomen im Alkylrest,
- 20 a<sub>2</sub>) 3 bis 25 Gewichts-%, vorzugsweise 5 bis 20 Gewichts-%, Monomeren mit mindestens 2 polymerisierbaren, olefinisch ungesättigten Doppelbindungen und
- 25 a<sub>3</sub>) 15 bis 82 Gewichts-%, vorzugsweise 40 bis 70 Gewichts-%, weiteren polymerisierbaren Monomeren mit einer olefinisch ungesättigten Doppelbindung, wobei die Summe der Komponenten a<sub>1</sub>,  
30 a<sub>2</sub> und a<sub>3</sub> 100 Gewichts-% beträgt.
2. Acrylatcopolymerisat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente a<sub>2</sub> der allgemeinen Formel

35

- 35 -

1



5

entspricht, in der bedeuten:

R = H oder CH<sub>3</sub>,

10 X = O, N, S

n = 2 bis 8.

15

3. Acrylatcopolymerisat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente a<sub>2</sub> ein Umsetzungsprodukt aus einer Carbonsäure mit einer polymerisierbaren, olefinisch ungesättigten Doppelbindung und Glycidylacrylat und/oder Glycidylmethacrylat ist.

20

25

4. Acrylatcopolymerisat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente a<sub>2</sub> eine mit einem ungesättigten, eine polymerisierbare Doppelbindung enthaltenden Alkohol veresterte Polycarbonsäure oder ungesättigte Monocarbonsäure ist.

30

5. Acrylatcopolymerisat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente a<sub>2</sub> durch Umsetzung eines Polyisocyanats mit ungesättigten, polymerisierbaren Doppelbindungen enthaltenden Alkoholen oder Aminen herstellbar ist.

35

1

6. Acrylatcopolymerisat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente  $a_2$  ein Diester von Polyethylenglykol und/oder Polypropylenglykol mit einem mittleren Molekulargewicht von weniger als 1500, bevorzugt weniger als 1000, und Acrylsäure und/oder Methacrylsäure ist.

5

10

7. Acrylatcopolymerisat nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente  $a_1$  ein Hydroxyalkylester der Acrylsäure und/oder Methacrylsäure mit einer primären Hydroxylgruppe ist.

15

8. Acrylatcopolymerisat nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente  $a_1$  zumindest teilweise ein Umsetzungsprodukt aus einem Mol Hydroxyethylacrylat und/oder Hydroxyethylmethacrylat und durchschnittlich 2 Mol  $\epsilon$ -Caprolacton ist.

20

9. Acrylatcopolymerisat nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente  $a_1$  in einem Anteil von bis zu 75 Gewichts-%, vorzugsweise bis zu 50 Gewichts-%, bezogen auf die Gesamtmenge  $a_1$ , ein hydroxylgruppenhaltiger Ester der Acrylsäure und/oder Methacrylsäure mit einer sekundären Hydroxylgruppe ist.

30

35

1 10. Acrylatcopolymerisat nach Anspruch 9, dadurch  
gekennzeichnet, daß der hydroxylgruppenhaltige  
Ester ein Umsetzungsprodukt aus Acrylsäure  
und/oder Methacrylsäure und dem Glycidylester  
5 einer Carbonsäure mit einem tertiären  
 $\alpha$  -Kohlenstoffatom ist.

10 11. Acrylatcopolymerisat nach Anspruch 1 bis 10,  
dadurch gekennzeichnet, daß die weiteren poly-  
merisierbaren Monomeren der Komponente  $a_3$   
ausgewählt sind aus der Gruppe Styrol, Vinyl-  
toluol, Acrylsäure, Methacrylsäure, Alkylester  
15 der Acrylsäure und Methacrylsäure, Alkoxyethyl-  
acrylate und Aryloxyethylacrylate und die  
entsprechenden Methacrylate, Ester der Malein-  
und Fumarsäure.

20 12. Verfahren zur Herstellung eines Acrylatcopoly-  
merisats nach den Ansprüchen 1 bis 11, dadurch  
gekennzeichnet, daß zu seiner Herstellung

25  $a_1$ ) 10 bis 60 Gewichts-%, vorzugsweise 15  
bis 60 Gewichts-%, hydroxylgruppenhaltige  
Ester der Acrylsäure und/oder Methacrylsäu-  
re mit 2 bis 14 Kohlenstoffatomen im Alkyl-  
rest,

30  $a_2$ ) 3 bis 25 Gewichts-%, vorzugsweise 5 bis  
20 Gewichts-%, Monomere mit mindestens  
2 polymerisierbaren, olefinisch ungesättig-  
ten Doppelbindungen und

35

- 1           a<sub>3</sub>) 15 bis 82 Gewichts-%, vorzugsweise 40  
          bis 70 Gewichts-%, weitere polymerisier-  
          bare Monomere mit einer olefinisch unge-  
5           sättigten Doppelbindung in einem organi-  
          schen Lösungsmittel unter Zusatz von Poly-  
          merisationsinitiatoren und Polymerisations-  
          reglern zu einem vorvernetzten, nicht  
          gelierten Produkt copolymerisiert werden,  
10          wobei die Summe der Komponenten a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>  
          und a<sub>3</sub> 100 Gewichts-% beträgt.
13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-  
          zeichnet, daß die Copolymerisation bei 80  
15          bis 130 °C, vorzugsweise bei 90 - 120 °C,  
          unter Verwendung von mindestens 0,5 Gewichts-%,  
          vorzugsweise mindestens 2,5 Gewichts-%, bezogen  
          auf das Gesamtgewicht der Monomeren, eines  
          Polymerisationsreglers durchgeführt wird.
- 20
14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch  
          gekennzeichnet, daß als Polymerisationsregler  
          Mercaptogruppen enthaltende Verbindungen,  
25          vorzugsweise Mercaptoethanol, verwendet werden.
15. Verfahren nach Anspruch 12 bis 14, dadurch  
          gekennzeichnet, daß als Initiatoren Peroxi-  
30          ester und/oder Azoverbindungen verwendet wer-  
          den.
16. Verfahren nach Anspruch 12 bis 15, dadurch  
          gekennzeichnet, daß die Polymerisation zur  
35          Herstellung des Acrylatcopolymerisats so durch-  
          geführt wird, daß eine Lösung des Polymerisats  
          mit einem Festkörpergehalt von 40 bis 65 Ge-  
          wichts-% resultiert.



- 1  
17. Bindemittel, organische Lösungsmittel, gegebenenfalls Pigmente, Füllstoffe und übliche Hilfsstoffe und Additive enthaltendes sowie  
5 gegebenenfalls durch einen Katalysator härthbares Überzugsmittel, enthaltend als wesentliche Bindemittel das Acrylatcopolymerisat nach einem oder nach mehreren der Ansprüche 1 bis 11 und ein zur Vernetzung desselben  
10 geeignetes Bindemittel.
18. Überzugsmittel nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß es durch Säure härthbar ist und als wesentliche Bindemittel  
15
- A) 55 bis 90 Gewichts-%, vorzugsweise 70 bis 80 Gewichts-%, des Acrylatcopolymerisats und  
20
- B) 10 bis 45 Gewichts-%, vorzugsweise 20 bis 30 Gewichts-%, eines Melaminformaldehydharzes mit einem mittleren Molekulargewicht von 250 bis 1000 und einem Methylolierungsgrad von mindestens 0,65, bevorzugt 0,9  
25 bis 1, das mit Monoalkoholen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und/oder Monoethern von Diolen mit insgesamt 2 bis 7 Kohlenstoffatomen in einem Umfang von mindestens  
30 80 Mol-%, bevorzugt 90 bis 100 Mol-%, bezogen auf die maximal mögliche Veretherung, verethert ist, enthält, wobei die Summe der Bindemittel A) und B) 100 Gewichts-% beträgt.
- 35

1

19. Überzugsmittel nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß vorzugsweise 25 bis 40 Gewichts-% der Komponente  $a_1$ , wobei die Summe der Komponenten  $a_1$ ,  $a_2$  und  $a_3$  100 Gewichts-% beträgt, verwendet werden.

5

10

20. Verfahren zur Herstellung des durch Säure härtbaren Überzugsmittels nach Anspruch 18 und 19, dadurch gekennzeichnet, daß zur Herstellung des Acrylatcopolymerisats

15

A)  $a_1$ ) 10 bis 60 Gewichts-%, vorzugsweise 15 bis 60 Gewichts-%, hydroxylgruppenhaltige Ester der Acrylsäure und/oder Methacrylsäure mit 2 bis 14 Kohlenstoffatomen im Alkylrest,

20

$a_2$ ) 3 bis 25 Gewichts-%, vorzugsweise 5 bis 20 Gewichts-%, Monomere mit mindestens 2 polymerisierbaren, olefinisch ungesättigten Doppelbindungen und

25

$a_3$ ) 15 bis 82 Gewichts-%, vorzugsweise 40 bis 70 Gewichts-%, weitere polymerisierbare Monomere mit einer olefinisch ungesättigten Doppelbindung in einem organischen Lösungsmittel unter Zusatz von Polymerisationsinitiatoren und Polymerisationsreglern zu einem vorvernetzten, nicht gelierten Produkt copolymerisiert werden, wobei die Summe der Komponenten  $a_1$ ,  $a_2$  und  $a_3$  100 Gewichts-% beträgt,

30

35

und dieses Copolymerisat A) in einem Anteil von 55 - 90 Gewicht-%, vorzugsweise 70 bis 80 Ge-

1

wichts-%, mit

5

10

15

20

B) 10 bis 45 Gewichts-%, vorzugsweise 20 bis 30 Gewichts-%, eines Melaminformaldehydharzes mit einem Molekulargewicht von 250 bis 1000 und einem Methylierungsgrad von mindestens 0,65, bevorzugt 0,9 bis 1, das mit Monoalkoholen von 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und/oder Monoethern von Diolen mit insgesamt 2 bis 7 Kohlenstoffatomen in einem Umfang von mindestens 80 Mol-%, bevorzugt 90 bis 100 Mol-%, bezogen auf die maximal mögliche Veretherung, verethert ist, sowie mit organischen Lösungsmitteln, gegebenenfalls Pigmenten und üblichen Hilfsstoffen und Additiven durch Mischen und gegebenenfalls Dispergieren zu einer Überzugsmasse verarbeitet wird, wobei die Summe der Bindemittel A und B 100 Gewichts-% beträgt.

25

30

21. Überzugsmittel nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß es als wesentliche Bindemittel das Acrylatcopolymerisat A) und B) ein oder mehrere verschiedene polyfunktionelle Isocyanate enthält mit der Maßgabe, daß das Verhältnis der Isocyanatgruppen zu den Hydroxylgruppen im Bereich von 0.3 : 1 bis 3.5 : 1 liegt.

35

22. Überzugsmittel nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß vorzugsweise 15 bis 40 Gewichts-% der Komponente  $a_1$ , wobei die Summe der Komponenten  $a_1$ ,  $a_2$  und  $a_3$  100 Gewichts-% beträgt, verwendet werden.

1 23. Verfahren zur Herstellung des Überzugsmittels  
nach Anspruch 21 und 22, dadurch gekennzeichnet,  
daß zur Herstellung des Acrylatcopolymerisats

5 A) a<sub>1</sub>) 10 bis 60 Gewichts-%, vorzugsweise 15  
bis 60 Gewichts-%, hydroxylgruppenhaltige  
Ester der Acrylsäure und/oder Methacryl-  
säure mit 2 bis 14 Kohlenstoffatomen im  
Alkylrest,

10

a<sub>2</sub>) 3 bis 25 Gewichts-%, vorzugsweise 5 bis  
20 Gewichts-%, Monomere mit mindestens  
2 polymerisierbaren, olefinisch unge-  
sättigten Doppelbindungen und

15

a<sub>3</sub>) 15 bis 82 Gewichts-%, vorzugsweise 40  
bis 70 Gewichts-%, weitere polymerisier-  
bare Monomere mit einer olefinisch unge-  
sättigten Doppelbindung in einem organi-  
schen Lösungsmittel unter Zusatz von Poly-  
merisationsinitiatoren und Polymerisa-  
tionsreglern zu einem vorvernetzten,  
nicht gelierten Produkt copolymerisiert  
werden, wobei die Summe der Komponenten  
a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub> und a<sub>3</sub> 100 Gewichts-% beträgt,  
und dieses Copolymerisat A) mit

20

25

30

B) einem oder mehreren verschiedenen poly-  
funktionellen Isocyanaten sowie mit orga-  
nischen Lösungsmitteln, gegebenenfalls  
Pigmenten und üblichen Hilfsstoffen und  
Additiven durch Mischen und gegebenen-  
falls durch Dispergieren zu einer Über-  
zugsmasse verarbeitet wird mit der Maß-  
gabe, daß das Verhältnis der Isocyanat-  
gruppen zu den Hydroxylgruppen im Bereich

35

1

von 0.3 : 1 bis 3.5 : 1 liegt.

5

24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß ein oder mehrere Katalysatoren in einer Menge von 0,01 bis 1 Gewichts-%, bezogen auf den Festkörpergehalt der reagierenden Komponenten, verwendet werden.

10

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß als Katalysatoren Amine verwendet werden.

15

26. Verfahren nach Anspruch 20 oder 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerisation zur Herstellung des Copolymerisats A bei 80 bis 130 °C, vorzugsweise bei 90 bis 120 °C, unter Verwendung von mindestens 0,5 Gewichts-%, vorzugsweise mindestens 2,5 Gewichts-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Monomeren, eines Polymerisationsreglers durchgeführt wird.

20

25

27. Verfahren nach Anspruch 20 oder 23 und 26, dadurch gekennzeichnet, daß als Polymerisationsregler Mercaptogruppen enthaltende Verbindungen, vorzugsweise Mercaptoethanol, verwendet werden.

30

28. Verfahren nach Anspruch 20 oder 23, 26 und 27, dadurch gekennzeichnet, daß als Initiatoren Peroxiester und/oder Azoverbindungen verwendet werden.

35

29. Verfahren nach Anspruch 20 oder 23, 26 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerisation zur Herstellung des Bindemittels A so durchgeführt wird, daß eine Lösung des Polymerisats mit einem Festkörpergehalt von 40 bis 65 Ge-

1 wichts-% resultiert.

5 30. Verfahren zur Herstellung eines Überzugs, bei  
dem einem Überzugsmittel nach Anspruch 18 oder  
19 ein Säurekatalysator in einer Menge von 1  
bis 5 Gewichts-%, vorzugsweise 1,5 bis 3,5 Ge-  
wichts-%, bezogen auf den Bindemittelfestkörper-  
gehalt an A und B, zugemischt wird, die erhal-  
tene Mischung durch Spritzen, Fluten, Tauchen,  
10 Walzen, Rakeln oder Streichen auf ein Substrat  
in Form eines Films aufgebracht wird und der  
Film zu einem fest haftenden Überzug gehärtet  
wird.

15 31. Verfahren zur Herstellung eines Überzugs, bei  
dem ein Überzugsmittel nach Anspruch 21 oder  
22, wobei dem Überzugsmittel gegebenenfalls  
ein Katalysator zugemischt werden kann, durch  
20 Spritzen, Fluten, Tauchen, Walzen, Rakeln oder  
Streichen auf ein Substrat in Form eines Films  
aufgebracht wird und der Film zu einem fest  
haftenden Überzug gehärtet wird.

25 32. Beschichtetes Substrat, erhalten durch das Ver-  
fahren nach Anspruch 30 oder 31.

30

35

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/DE 85/00092

<b>I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> (If several classification symbols apply, indicate all) <sup>1</sup> According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC Int.Cl. <sup>4</sup> C 08 F 220/28; C 08 F 246/00; C 09 D 3/80											
<b>II. FIELDS SEARCHED</b> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Minimum Documentation Searched <sup>4</sup></div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">Classification System</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Classification Symbols</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Int.Cl.<sup>4</sup></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">C 08 F</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Documentation Searched other than Minimum Documentation to the Extent that such Documents are Included in the Fields Searched <sup>4</sup></div>			Classification System	Classification Symbols	Int.Cl. <sup>4</sup>	C 08 F					
Classification System	Classification Symbols										
Int.Cl. <sup>4</sup>	C 08 F										
<b>III. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b> <sup>14</sup> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">Category <sup>9</sup></th> <th style="width: 70%; border-bottom: 1px solid black;">Citation of Document, <sup>16</sup> with indication, where appropriate, of the relevant passages <sup>17</sup></th> <th style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">Relevant to Claim No. <sup>18</sup></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;">DE, A, 2120137 (HOECHST) 02 November 1972, see claim 1</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">1-32</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;">EP, A, 0028118 (ALBRIGHT &amp; WILSON) 06 May 1981, see claim 2</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">1-16</td> </tr> </table>			Category <sup>9</sup>	Citation of Document, <sup>16</sup> with indication, where appropriate, of the relevant passages <sup>17</sup>	Relevant to Claim No. <sup>18</sup>	A	DE, A, 2120137 (HOECHST) 02 November 1972, see claim 1	1-32	A	EP, A, 0028118 (ALBRIGHT & WILSON) 06 May 1981, see claim 2	1-16
Category <sup>9</sup>	Citation of Document, <sup>16</sup> with indication, where appropriate, of the relevant passages <sup>17</sup>	Relevant to Claim No. <sup>18</sup>									
A	DE, A, 2120137 (HOECHST) 02 November 1972, see claim 1	1-32									
A	EP, A, 0028118 (ALBRIGHT & WILSON) 06 May 1981, see claim 2	1-16									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><sup>9</sup> Special categories of cited documents: <sup>15</sup></p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>"A" document member of the same patent family</p> </div> </div>											
<b>IV. CERTIFICATION</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">           Date of the Actual Completion of the International Search <sup>3</sup>            26 June 1985 (26.06.85)         </td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">           Date of Mailing of this International Search Report <sup>3</sup>            16 July 1985 (16.07.85)         </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">           International Searching Authority <sup>1</sup>            European Patent Office         </td> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">           Signature of Authorized Officer <sup>10</sup> </td> </tr> </table>			Date of the Actual Completion of the International Search <sup>3</sup> 26 June 1985 (26.06.85)	Date of Mailing of this International Search Report <sup>3</sup> 16 July 1985 (16.07.85)	International Searching Authority <sup>1</sup> European Patent Office	Signature of Authorized Officer <sup>10</sup>					
Date of the Actual Completion of the International Search <sup>3</sup> 26 June 1985 (26.06.85)	Date of Mailing of this International Search Report <sup>3</sup> 16 July 1985 (16.07.85)										
International Searching Authority <sup>1</sup> European Patent Office	Signature of Authorized Officer <sup>10</sup>										

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON  
-----

INTERNATIONAL APPLICATION NO. PCT/DE 85/00092 (SA 9183)  
-----

This Annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 09/07/85

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE-A- 2120137	02/11/72	None	
EP-A- 0028118	06/05/81	GB-A, B 2061308	13/05/81
		JP-A- 56067356	06/06/81
		AU-A- 6359180	30/04/81
		CA-A- 1150635	26/07/83

For more details about this annex :  
see Official Journal of the European Patent Office, No. 12/82



## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 85/00092

<b>I. KLASSEIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS</b> (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben) <sup>6</sup>		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
Int. Cl. <sup>4</sup> C 08 F 220/28; C 08 F 246/00; C 09 D 3/80		
<b>II. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE</b>		
Recherchierter Mindestprüfstoff <sup>7</sup>		
Klassifikationssystem	Klassifikationssymbole	
Int. Cl. <sup>4</sup>	C 08 F	
Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen <sup>8</sup>		
<b>III. EINSCHLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN<sup>9</sup></b>		
Art*	Kennzeichnung der Veröffentlichung <sup>11</sup> , soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile <sup>12</sup>	Betr. Anspruch Nr. <sup>13</sup>
A	DE, A, 2120137 (HOECHST) 2. November 1972, siehe Patentanspruch 1	1-32
A	EP, A, 0028118 (ALBRIGHT & WILSON) 6. Mai 1981, siehe Patentanspruch 2	1-16
-----		
<p>* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen<sup>10</sup>:</p> <p>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</p> <p>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</p> <p>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</p> <p>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</p> <p>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</p> <p>"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</p> <p>"&amp;" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</p>		
<b>IV. BESCHEINIGUNG</b>		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
26. Juni 1985		16 JUL. 1985
Internationale Recherchenbehörde		Unterschrift des bevollmächtigten Bediensteten
Europäisches Patentamt		G.L.M. Kuylenberg

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE

INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR. PCT/DE 85/00092 (SA 9183)

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 09/07/85

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE-A- 2120137	02/11/72	Keine	
EP-A- 0028118	06/05/81	GB-A, B 2061308	13/05/81
		JP-A- 56067356	06/06/81
		AU-A- 6359180	30/04/81
		CA-A- 1150635	26/07/83

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang :  
siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82